

# CELLOFLEX 20.000

Bazirana na celulozi, polu-sjajna boja koju karakteriše fleksibilnost, dobra neprovidnost i isto tako, vrlo dobra adheziona svojstva na širokom opsegu supstrata.

## GLAVNE KARAKTERISTIKE:

- visoka fleksibilnost
- dobra neprovidnost
- brzo susenje
- bezolovne boje /TOYS/

## PODLOGE ZA ŠTAMPU:

eikete, vodene i suve nalepnice, dekoracija drveta i kože, reklamni panoji od papira, kartona polistirena, metalne ploče na kojima je oslojavanje urađeno pištoljem ili valjkom, dekoracija stakla za proizvodnju ogledala.

## SPECIFIKACIJE:

- **ŠTAMPANJE:** razredite boju pre upotrebe prema potrebama štampanja i dobro promešajte.  
Neophodno je da se štampanje obavi dobro naoštrenom Vulkollan rakel gumom i da sito bude odmaknuto od podloge / off contact /.
- **SUŠENJE:** isparavanjem rastvarača za 10-15 minuta na sobnoj temperaturi.  
Sušenje u sušarama sa vrućim vazduhom je smanjeno na 1 minut pa čak i kraće.
- **PREKRIVANJE:** 40-50m<sup>2</sup>/kg u zavisnosti od boje i koristeći svilu 120 niti/cm.

## POMOĆNI PROIZVODI:

**TRANSPARENTNA BAZA 20.800:** za smanjenje intenziteta boje i za pripremu metalnih boja sa aluminijumskim ili bronzanim praškom:

Zlatna boja: 250 gr. metalnog pigmenta  
750 gr. transparentne baze  
Srebrna boja: 150 gr. metalnog pigmenta  
850 gr. transparentne baze

Mirisni ekstra spor razređivač 90.911 i usporivač 90.916: kada se štampaju fini detalji i kada se rad obavlja u toplim prostorijama / 15% max./

## STANDARDNE BOJE:

20.100 Bela  
20.200 Jagorčevina žuta  
20.202 Hrom žuta  
20.303 Crvena  
20.403 Ultramarin plava  
20.404 Brillijant plava  
20.541 Neprozirno zelena  
20.700 Crna  
20.000 Transparentna baza

## NEPROVIDNE BOJE:

20.200 Jagorčevina žuta  
20.202 Hrom žuta  
20.301 Oranž  
20.304 Rubin crvena  
20.541 Zelena

